



OPTAPIX AC 95

临时粘结剂

化学成分

水性聚合物分散液

特性参数

外观	白色液体
活性物质含量	大约50%
溶解性	水混溶
密度(20°C)	约 1.07 g/cm ³
pH(原始)	大约9.5
黏度(20°C)	大约2800mPas
灼烧残余	最大 0.5%

储存期/包装

在适当条件下12个月 (+2°C至30°C), 保持30公斤和130公斤的密封桶, 1000公斤的容器

应用

OPTAPIX AC 95 提高了生坯和干断裂强度并提高了边缘强度。这些强度的足够程度对于进一步工艺过程中成型部件的处理性能和工厂内运输是必要的。

OPTAPIX AC 95 可在塑料成型过程中使用挤出机、干压、以及在制造喷雾和堆积颗粒的过程中。

由于其良好的总体滑爽相容性, 该添加剂特别适用于通过喷雾造粒和等静压制备陶瓷体。

通常可以降低成型压力并保持相同的压实度。OPTAPIX AC 95 的作用模式取决于原材料颗粒之间产生的粘附力。合适的粘合剂-水比允许形成将其自身附着到原材料颗粒上的膜。

添加量为主体或泥浆固体含量的 1.0% 至 2.0%。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变, 以上信息仅供参考, 我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。



无锡启仁化工科技有限公司

电话: +86-134 8505 6007

传真: +86-510-88150371

地址: 无锡市新吴区菱湖大道288号天安智慧城A1产业大厦东区1208室

邮箱: sales@wxqiren.com

网址: www.wxqiren.com