



DOLAPIX PC 75

注浆成型 > 分散剂/解胶剂

化学成分

合成聚电解质

特性参数

外观	无色-淡黄色液体
活性物质含量	约25%
溶解性	可溶于水
密度(20°C)	约 1.10 g/cm ³
pH (原始)	约 8.5
灼烧残余	最大 0.1%

储存期/包装

适当条件下, 保存期为 12 个月。

30 和 145 公斤的桶, 1000 公斤的桶装

应用

DOLAPIX PC 75 是一种无碱的有机解凝剂, 不起泡。

DOLAPIX PC 75 可以生产高固含量浆料, 特别是适用于喷雾干燥前的反絮凝。

由于产品是液体, 因此完全离解, 在加入浆料后立即开始抗絮凝效果。因此, 可以在任何时候通过快速、均匀地掺入泥浆中来调节泥浆的粘度。

DOLAPIX PC 75 可以与传统的临时粘合剂结合使用, 例如聚乙烯醇、聚合物分散体、多糖、纤维素衍生物等 (OPTAPIX 类型)。

DOLAPIX PC 75 的抗絮凝效果是添加剂的官能团与陶瓷颗粒表面之间电化学相互作用的结果。由于颗粒相互屏蔽, 颗粒上的吸收影响了粉浆粘度的降低。必须添加的量在泥浆固体含量的 0.1 至 0.5% 之间。

以上信息基于我们工厂和实验室的测试结果。实际应用中由于使用条件的改变, 以上信息仅供参考, 我们不承担由此产生的任何责任。我们要求用户尊重第三方的权利。



无锡启仁化工科技有限公司

电话: +86-134 8505 6007

传真: +86-510-88150371

地址: 无锡市新吴区菱湖大道288号天安智慧城A1产业大厦东区1208室

邮箱: sales@wxqiren.com

网址: www.wxqiren.com